

HORTAFLEX TH 200

FEUTRE DE PAILLAGE 100% NATUREL

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques	Valeurs	Normes de mesure
Composition	100 % de fibres PLA (Poly lactic Acid) Produit résultant de la fermentation du sucre et de l'amidon par ex Betterave ou Maïs avec une face thermo soudé	
Certifications	Matière conforme aux normes EN13432 NF U52001 et OK COMPOST	
Couleur	Brun avec une couche mulch de 5 à 10 g/m ²	
Poids	200 g/m ² -5 -0/+10%	EN ISO 9864
Epaisseur	1,2 mm	EN ISO 9863-1
Résistance	1,5 kN / m +/-0,5kN/m	EN ISO 10 319
Elongation	> 40 % +/-10%	EN ISO 10 319
Perméabilité à l'eau normalement au plan	120 l / m ² / sec	EN ISO 11 058
Rétention d'eau	1,40 l/m ²	
Durabilité	36 mois	
Comportement au feu	Conforme à la norme*	EN ISO 12952-1/2 (1998)
Commercialisation	En rouleau de 50ml et 40ml pour le 4m10 Palette de 10 rouleaux En collerettes et formats	

Cette norme répond au comportement au feu, à l'allumabilité par une cigarette en combustion. Le résultat de ce test est : non allumage.

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment.